


# Promistyl fire 3506B / HB 60 0,75/0,50 - LISS



Standard Microline Liss



ArcelorMittal Construction Nederland

Biezenwei 2 T +31 (0)344-631 746  
4004 MB Tiel F +31 (0)344-631 747

info.amcn@arcelormittal.com  
www.arcelormittaltiel.nl

Gevolklasse: CC1 Doorbuigingseis: L/150 (gevel) Maximale overspanning onder de gegeven omstandigheden

Winddruk		belasting in kN/m <sup>2</sup>																							
Velden	Kleurgroep	0,25	0,35	0,45	0,55	0,65	0,75	0,85	0,95	1,05	1,15	1,25	1,35	1,45	1,55	1,65	1,75	1,85	1,95	2,05	2,15	2,25	2,35	2,45	2,55
1-velder	I	5,75	5,25	4,90	4,65	4,40	4,20	4,05	3,80	3,40	3,10	2,85	2,65	2,45	2,30	2,15	2,05	1,95	1,85	1,75	1,65	1,60	1,50	1,45	1,40
	II	5,75	5,25	4,90	4,65	4,40	4,20	4,05	3,80	3,40	3,10	2,85	2,65	2,45	2,30	2,15	2,05	1,95	1,85	1,75	1,65	1,60	1,50	1,45	1,40
	III	5,75	5,25	4,90	4,65	4,40	4,20	4,05	3,80	3,40	3,10	2,85	2,65	2,45	2,30	2,15	2,05	1,95	1,85	1,75	1,65	1,60	1,50	1,45	1,40
2-velder	I	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	II	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	III	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3-velder	I	5,65	3,70	2,65	1,95	1,50	1,25	1,05	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	II	5,65	3,70	2,65	1,95	1,50	1,25	1,05	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	III	5,65	3,70	2,65	1,95	1,50	1,25	1,05	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Windzuiging		belasting in kN/m <sup>2</sup>																							
Velden	Kleurgroep	-0,25	-0,35	-0,45	-0,55	-0,65	-0,75	-0,85	-0,95	-1,05	-1,15	-1,25	-1,35	-1,45	-1,55	-1,65	-1,75	-1,85	-1,95	-2,05	-2,15	-2,25	-2,35	-2,45	-2,55
1-velder	I	6,15	5,60	5,20	4,85	4,60	4,40	4,20	3,80	3,40	3,10	2,85	2,65	2,45	2,30	2,15	2,05	1,95	1,85	1,75	1,65	1,60	1,50	1,45	1,40
	II	5,70	5,25	4,90	4,60	4,35	4,20	4,00	3,80	3,40	3,10	2,85	2,65	2,45	2,30	2,15	2,05	1,95	1,85	1,75	1,65	1,60	1,50	1,45	1,40
	III	4,60	4,60	4,45	4,25	4,05	3,85	3,75	3,60	3,40	3,10	2,85	2,65	2,45	2,30	2,15	2,05	1,95	1,85	1,75	1,65	1,60	1,50	1,45	1,40
2-velder	I	3,60	1,95	1,45	1,20	1,05	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	II	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	III	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3-velder	I	5,85	3,95	2,90	2,25	1,80	1,50	1,30	1,10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	II	5,60	3,70	2,60	1,90	1,50	1,20	1,05	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	III	2,30	2,30	1,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Gevolklasse: CC2 Doorbuigingseis: L/200 (gevel) Maximale overspanning onder de gegeven omstandigheden

Winddruk		belasting in kN/m <sup>2</sup>																							
Velden	Kleurgroep	0,25	0,35	0,45	0,55	0,65	0,75	0,85	0,95	1,05	1,15	1,25	1,35	1,45	1,55	1,65	1,75	1,85	1,95	2,05	2,15	2,25	2,35	2,45	2,55
1-velder	I	5,75	5,25	4,90	4,65	4,40	4,20	3,80	3,40	3,05	2,80	2,60	2,40	2,20	2,05	1,95	1,85	1,75	1,65	1,55	1,50	1,40	1,35	1,30	1,25
	II	5,75	5,25	4,90	4,65	4,40	4,20	3,80	3,40	3,05	2,80	2,60	2,40	2,20	2,05	1,95	1,85	1,75	1,65	1,55	1,50	1,40	1,35	1,30	1,25
	III	5,75	5,25	4,90	4,65	4,40	4,20	3,80	3,40	3,05	2,80	2,60	2,40	2,20	2,05	1,95	1,85	1,75	1,65	1,55	1,50	1,40	1,35	1,30	1,25
2-velder	I	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	II	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	III	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3-velder	I	4,85	3,05	2,05	1,45	1,15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	II	4,85	3,05	2,05	1,45	1,15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	III	4,85	3,05	2,05	1,45	1,15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Windzuiging		belasting in kN/m <sup>2</sup>																							
Velden	Kleurgroep	-0,25	-0,35	-0,45	-0,55	-0,65	-0,75	-0,85	-0,95	-1,05	-1,15	-1,25	-1,35	-1,45	-1,55	-1,65	-1,75	-1,85	-1,95	-2,05	-2,15	-2,25	-2,35	-2,45	-2,55
1-velder	I	6,15	5,60	5,20	4,85	4,60	4,30	3,80	3,40	3,05	2,80	2,60	2,40	2,20	2,05	1,95	1,85	1,75	1,65	1,55	1,50	1,40	1,35	1,30	1,25
	II	5,70	5,25	4,90	4,60	4,35	4,20	3,80	3,40	3,05	2,80	2,60	2,40	2,20	2,05	1,95	1,85	1,75	1,65	1,55	1,50	1,40	1,35	1,30	1,25
	III	4,60	4,60	4,45	4,25	4,05	3,85	3,75	3,40	3,05	2,80	2,60	2,40	2,20	2,05	1,95	1,85	1,75	1,65	1,55	1,50	1,40	1,35	1,30	1,25
2-velder	I	2,35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	II	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	III	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3-velder	I	5,10	3,40	2,45	1,85	1,45	1,20	1,05	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	II	4,80	3,00	2,00	1,40	1,10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	III	1,65	1,65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Hoewel de overspanningstabellen met de meeste zorgvuldigheid zijn samengesteld, aanvaardt ArcelorMittal geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. ArcelorMittal behoudt zich het recht voor de gegevens aan te passen aan de jongste ontwikkelingen.